

Descrição do Produto:	Tinta de emulsão, formulada à base de copolímeros de alta qualidade e contendo pigmentos e cargas seleccionados para este tipo de emulsões.																
Propriedades:	Produto de fácil aplicação possuindo excepcionais características anti-salpico quando aplicado ao rolo, tem um excelente rendimento e permite a obtenção de películas com boa aderência, brancura e mates profundos.																
Utilização:	É uma tinta especialmente recomendada para aplicação em tectos interiores, assumindo um óptimo compromisso preço / qualidade.																
Preparação da Superfície:	<p>Nova: deve estar bem limpa, seca e livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Recomenda-se sempre a aplicação prévia de um primário (de preferência Primário Acrílico Solvente), sobretudo no caso de superfícies estanhadas, emassadas, de gesso projectado, ceral e demais superfícies, ou muito absorventes ou extremamente lisas.</p> <p>Repintura: deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, de forma a garantir uma base de aderência adequada. Se a superfície apresentar fungos ou bolores deve ser previamente tratada com Desinfectante Anti - Fungos. A capacidade protectora fungicida e algicida da tinta pode ser aumentada adicionando-lhe Aditivo Anti Fungos, na proporção de 1 L em cada 20 L de tinta.</p>																
Aplicação:	<p>Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. Recomenda-se a aplicação de duas ou três demãos, sendo a 1ª diluída com 15 a 20 % de água e as restantes com 5 a 10 % de água (em volume). Pode ser aplicada com trincha ou rolo.</p> <p>Não aplicar a tinta com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas.</p>																
Características Físicas:	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">ACABAMENTO:</td> <td>Liso, Semi-Mate</td> </tr> <tr> <td>CORES:</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM SUPERFICIAL:</td> <td>30 a 60 minutos (a título meramente orientativo)</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM P/ SOBREPINTURA:</td> <td>4 a 6 horas (a título meramente orientativo)</td> </tr> <tr> <td>RENDIMENTO TEÓRICO:</td> <td>Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 7 a 10 m² / L / demão</td> </tr> <tr> <td>DILUENTE:</td> <td>Água</td> </tr> <tr> <td>VISCOSIDADE (23°C):</td> <td>4000 - 7000 mPa.s a 23°C</td> </tr> <tr> <td>DENSIDADE (23°C):</td> <td>1,51 - 1,59 Kg / L</td> </tr> </table>	ACABAMENTO:	Liso, Semi-Mate	CORES:	Branco	SECAGEM SUPERFICIAL:	30 a 60 minutos (a título meramente orientativo)	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	4 a 6 horas (a título meramente orientativo)	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 7 a 10 m ² / L / demão	DILUENTE:	Água	VISCOSIDADE (23°C):	4000 - 7000 mPa.s a 23°C	DENSIDADE (23°C):	1,51 - 1,59 Kg / L
ACABAMENTO:	Liso, Semi-Mate																
CORES:	Branco																
SECAGEM SUPERFICIAL:	30 a 60 minutos (a título meramente orientativo)																
SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	4 a 6 horas (a título meramente orientativo)																
RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 7 a 10 m ² / L / demão																
DILUENTE:	Água																
VISCOSIDADE (23°C):	4000 - 7000 mPa.s a 23°C																
DENSIDADE (23°C):	1,51 - 1,59 Kg / L																
Fornecimento:	1L, 5L e 15L																
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.																
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.																

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A Fabylak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da Fabylak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.