

<b>Descrição do Produto:</b>	Esmalte formulado com uma resina EPOXI endurecida com resinas de POLIAMIDA, contendo pigmentos de elevada solidez.																
<b>Propriedades:</b>	É um produto que apresenta excelente aderência sobre variados suportes ( metal, cimento e betão) e, dotado de notáveis propriedades de resistência química e mecânica. Elevada resistência a solventes, gasolina, gasóleo, óleos lubrificantes, bem como elevada dureza e resistência ao trânsito de veículos e grande resistência à abrasão e ao desgaste.																
<b>Utilização:</b>	Esmalte com várias utilizações, tanto na construção civil como na indústria. Recomendado para a aplicação tanto em superfícies metálicas, como cimento ou betão, sobretudo quando sujeitos a ambientes agressivos, como sejam tubagens, maquinaria industrial, piscinas e pavimentos porosos sujeitos a grandes acções de abrasão e contacto com produtos químicos.																
<b>Preparação da Superfície:</b>	<b>Nova:</b> a superfície a pintar deve estar bem limpa, seca e isenta de ferrugem, óxidos ou outros contaminantes e perfeitamente desengordurada. <b>Repintura:</b> assegurar que a pintura antiga está com perfeita aderência ao suporte. Recomenda-se uma lixagem eficaz (despolimento) para uma melhor aderência. Remover completamente os revestimentos se encontram em mau estado. <b>Devido à extrema sensibilidade do Esmalte Epylak à humidade, (comprometendo seriamente a sua aderência), deve-se garantir que a superfície se encontre perfeitamente seca (aconselha-se a utilização de equipamentos de medição de humidade para confirmar este pressuposto) pelo que se desaconselha, em pavimentos, a sua lavagem prévia.</b>																
<b>Aplicação:</b>	O Esmalte EPYLAK deve ser adicionado na razão 3 : 1 em volume, com Endurecedor Epylak, garantindo que a mistura dos dois componentes é perfeitamente homogeneizada. Realizar a mistura com o endurecedor e esperar 10 minutos antes de começar a pintar. Aplicação com rolo, este deve ser de pelo curto e antes de começar a pintar deve-se eliminar a penugem. A diluição será de 0 a 15% com diluente Epylak. Os tempos de repintura entre demãos devem ser rigorosamente observados. Não utilizar as superfícies até o endurecimento total do revestimento (cerca de 8 dias). Pisos: O pavimento deverá estar em bom estado, seco e uniforme, esperar até o seu total endurecimento (1 mês). Eliminar as efervescências e os restos de produtos e substâncias estranhas (gorduras, pô, óleos e/ou derivados,....) É fundamental regular a porosidade do pavimento para que este seja suficientemente adequado para favorecer a penetração e a fixação da tinta. Os melhores resultados obtém-se através de métodos mecânicos já que além de regular a porosidade dos suportes eliminam qualquer tipo de substância ou corpo estranho não desejados. Se não for possível realizar um tratamento mecânico, dever-se-á realizar, pelo menos, um tratamento químico para eliminação de agentes estranhos não desejados.  <b>A temperatura ambiente deverá ser superior a 10°C e inferior a 30°C, não se devendo aplicar com teores de humidade superior a 85%.</b>																
<b>Características Físicas:</b>	<table border="0"> <tr> <td>ACABAMENTO:</td> <td>Liso, Acetinado</td> </tr> <tr> <td>CORES:</td> <td>Branco, Preto e Cores tecnicamente viáveis.</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM SUPERFICIAL:</td> <td>2 horas</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM P/ SOBREPINTURA:</td> <td>Mínimo 6horas máximo 24horas</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM P/ UTILIZAÇÃO SEM RESTIÇÕES:</td> <td>8 dias (mínimo)</td> </tr> <tr> <td>RENDIMENTO TEÓRICO:</td> <td>Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 6 a 10 m2 / L / demão</td> </tr> <tr> <td>POT-LIFE:</td> <td>6 horas a 20°C</td> </tr> <tr> <td>DILUENTE:</td> <td>EPYLAK</td> </tr> </table>	ACABAMENTO:	Liso, Acetinado	CORES:	Branco, Preto e Cores tecnicamente viáveis.	SECAGEM SUPERFICIAL:	2 horas	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	Mínimo 6horas máximo 24horas	SECAGEM P/ UTILIZAÇÃO SEM RESTIÇÕES:	8 dias (mínimo)	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 6 a 10 m2 / L / demão	POT-LIFE:	6 horas a 20°C	DILUENTE:	EPYLAK
ACABAMENTO:	Liso, Acetinado																
CORES:	Branco, Preto e Cores tecnicamente viáveis.																
SECAGEM SUPERFICIAL:	2 horas																
SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	Mínimo 6horas máximo 24horas																
SECAGEM P/ UTILIZAÇÃO SEM RESTIÇÕES:	8 dias (mínimo)																
RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 6 a 10 m2 / L / demão																
POT-LIFE:	6 horas a 20°C																
DILUENTE:	EPYLAK																

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A Fabylak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da Fabylak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.

VISCOSIDADE (23°C): 30-60 Poises (Brookfield RTV a 20 rpm (\*))

DENSIDADE (23°C): 1,3 - 1,4 Kg / L (\*)

(\*) cor branca

**Fornecimento:** 3L+1L, 12L+4L**Armazenagem:** Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano.  
Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.**Segurança e Ambiente:** Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A Fabylak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da Fabylak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.