

Descrição do Produto:	Massa betuminosa de natureza asfáltica, com cargas especiais.		
Propriedades	É um produto altamente impermeável, com boa elasticidade e resistência à intempérie e ao impacto de pedras soltas e gravilha.		
Utilização:	É uma massa muito usada tanto no sector da reparação automóvel, como na construção civil como seja, na proteção de certas partes inferiores de veículos automóveis ou, no isolamento exterior de tubagem enterrada, por exemplo.		
Preparação da Superfície:	A superfície metálica a proteger deve estar bem limpa, desengordurada e livre de qualquer contaminação. A superfície de reboco deve estar limpa, seca, dura e isenta de materiais soltos ou com má aderência.		
Aplicação:	Homogeneizar o produto antes de o aplicar. A aplicação é normalmente feita à trinch, a rolo ou à pistola (especial para massas tixotrópicas), com uma diluição adequada para cada tipo de processo que, em qualquer caso, não deverá ultrapassar os 5% em volume.		
Características Físicas:	ASPECTO:	Pasta Betuminosa	
	CORES:	Preto	
	TEMPOS DE SECAGEM:	Temperatura ambiente de 20°C e 70% de HR Seco e Duro: 8 horas	
	DILUENTE:	Diluyente Sintético	
	DENSIDADE:	1.010 ± 0,01 g/cm³	
	RENDIMENTO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 2 a 4 m²/L/demão	
Fornecimento:	1.2kg, 6kg e 24kg		
Armazenagem:	Deverá ser armazenada na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses.		
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.		

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A LASET Tintas lda guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da LASET. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.