

Descrição do Produto:	Massa betuminosa de natureza asfáltica, com cargas especiais.		
Propriedades:	É um produto altamente impermeável, com boa elasticidade e resistência à intempérie e ao impacto de pedras soltas e gravilha.		
Utilização:	É uma massa muito usada tanto no sector da reparação automóvel, como na construção civil como seja, na protecção de certas partes inferiores de veículos automóveis ou, no isolamento exterior de tubagem enterrada, por exemplo.		
Preparação da Superfície:	A superfície metálica a proteger deve estar bem limpa, desengordurada e livre de qualquer contaminação. A superfície de reboco deve estar limpa, seca, dura e isenta de materiais soltos ou com má aderência.		
Aplicação:	Homogeneizar o produto antes de o aplicar. A aplicação é normalmente feita à trincha, a rolo ou à pistola (especial para massas tixotrópicas), com uma diluição adequada para cada tipo de processo que, em qualquer caso, não deverá ultrapassar os 5% em volume.		
Características Físicas:	ASPECTO:	Líquido pastoso.	
	CORES:	Preto	
	SECAGEM SUPERFICIAL:	8 a 13 horas	
	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	24 horas	
	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 2 a 4 m ² / L / demão	
	DILUENTE:	Sintético	
	VISCOSIDADE (23°C):	12500 - 44500 mPa.s	
	DENSIDADE (23°C):	1,40 - 1,53 Kg / L	
Fornecimento:	5Kg e 25Kg		
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.		
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.		

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A Fabylak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da Fabylak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.