

Descrição do Produto:	Tinta baseada em dispersões aquosas de resinas sintéticas e pigmentos de elevada resistência à luz e aos álcalis.																
Propriedades:	Tinta de um mate profundo, da mais alta qualidade para superfícies interiores, com excelente opacidade, excepcional resistência à lavagem e com características únicas de retoque sem manchamento.																
Utilização:	É uma tinta desenvolvida para pinturas de alta qualidade em interiores sobre suportes do tipo de reboco, betão, cimento, etc. Confere acabamentos com propriedades de brilho totalmente mate.																
Preparação da Superfície:	<p>Nova: deve estar bem limpa, seca e livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. . Recomenda-se sempre a aplicação prévia de um primário (de preferência Primário Acrílico Solvente), sobretudo no caso de superfícies estanhadas, emassadas, de gesso projectado, ceral e, demais superfícies, ou muito absorventes ou extremamente lisas.</p> <p>Repintura: deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, e aplicada uma demão de Primário Acrílico Solvente para uniformizar a absorção ou Isolante Acrílico Solvente se a base não apresentar uma aderência adequada. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente tratada com Desinfectante Anti - Fungos</p>																
Aplicação:	<p>Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. Recomenda-se a aplicação de duas demãos, sendo a 1ª diluída com 15% de água e a 2ª com 10% de água, em volume. Pode ser aplicado com trincha, rolo ou pistola. Não aplicar a tinta com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas.</p>																
Características Físicas:	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">ACABAMENTO:</td> <td>Liso e de um mate profundo</td> </tr> <tr> <td>CORES:</td> <td>Branco e cores tecnicamente viáveis</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM SUPERFICIAL:</td> <td>30 a 60 minutos (a título meramente orientativo)</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM P/ SOBREPINTURA:</td> <td>3 a 4 horas (a título meramente orientativo)</td> </tr> <tr> <td>RENDIMENTO TEÓRICO:</td> <td>Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 14 m2 / L / demão</td> </tr> <tr> <td>DILUENTE:</td> <td>Água</td> </tr> <tr> <td>VISCOSIDADE (23°C):</td> <td>5000 - 9000 mPa.s (*)</td> </tr> <tr> <td>DENSIDADE (23°C):</td> <td>1.34 - 1.42 kg / L (*)</td> </tr> </table> <p>(*) cor branca</p>	ACABAMENTO:	Liso e de um mate profundo	CORES:	Branco e cores tecnicamente viáveis	SECAGEM SUPERFICIAL:	30 a 60 minutos (a título meramente orientativo)	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	3 a 4 horas (a título meramente orientativo)	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 14 m2 / L / demão	DILUENTE:	Água	VISCOSIDADE (23°C):	5000 - 9000 mPa.s (*)	DENSIDADE (23°C):	1.34 - 1.42 kg / L (*)
ACABAMENTO:	Liso e de um mate profundo																
CORES:	Branco e cores tecnicamente viáveis																
SECAGEM SUPERFICIAL:	30 a 60 minutos (a título meramente orientativo)																
SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	3 a 4 horas (a título meramente orientativo)																
RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 14 m2 / L / demão																
DILUENTE:	Água																
VISCOSIDADE (23°C):	5000 - 9000 mPa.s (*)																
DENSIDADE (23°C):	1.34 - 1.42 kg / L (*)																
Fornecimento:	1 L, 5 L e 15 L																
Armazenagem:	<p>Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível</p>																
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.																

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A FabyLak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da FabyLak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.