

Descrição do Produto:	Esmalte aquoso, baseado em emulsões acrílicas modificadas, contendo pigmentos e cargas de alta qualidade.																
Propriedades:	É um produto de fácil aplicação e elevado rendimento. Apresenta uma boa lacagem, bem como uma excelente aderência e óptima resistência à esfrega húmida e aos alcalis.																
Utilização:	Esmalte para interiores para a pintura de paredes e lambris (sobretudo em zonas com forte acumulação de humidade, como cozinhas e quartos de banho).																
Preparação da Superfície:	<p>Nova: <u>Rebocos</u> - Devem estar bem limpos, secos e livres de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Recomenda-se sempre a aplicação prévia de um primário (de preferência Primário Acrílico Solvente), sobretudo no caso de superfícies estanhadas, emassadas, de gesso projectado, ceral e, demais superfícies, ou muito absorventes ou extremamente lisas.</p> <p>Repintura: <u>Rebocos</u> - Deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, e aplicada uma demão de Primário Acrílico Solvente para uniformizar a absorção ou Isolante Acrílico Solvente se a base não apresentar uma aderência adequada. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente tratada com a solução desinfectante Desinfectante Anti - Fungos.</p>																
Aplicação:	<p>Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. Este produto pode ser aplicado com trincha ou rolo. Recomenda-se a aplicação de duas a três demãos, sendo a 1ª diluída com 20 % de água e a 2ª e a 3ª com 5 a 10 % de água, em volume. Não aplicar com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas (inferiores a 8°C).</p>																
Características Físicas:	<table><tr><td>ACABAMENTO:</td><td>Liso, brilhante e acetinado.</td></tr><tr><td>CORES:</td><td>Branco e Cores tecnicamente viáveis</td></tr><tr><td>SECAGEM SUPERFICIAL:</td><td>2 a 4 horas (a título meramente orientativo)</td></tr><tr><td>SECAGEM P/ SOBREPINTURA:</td><td>Cerca de 24 horas (a título meramente orientativo)</td></tr><tr><td>RENDIMENTO TEÓRICO:</td><td>Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 10 m² / L / demão</td></tr><tr><td>DILUENTE:</td><td>Água</td></tr><tr><td>VISCOSIDADE:</td><td>4000 - 8000 mPa.s (*)</td></tr><tr><td>DENSIDADE:</td><td>1,21 - 1.29 Kg / L (*)</td></tr></table>	ACABAMENTO:	Liso, brilhante e acetinado.	CORES:	Branco e Cores tecnicamente viáveis	SECAGEM SUPERFICIAL:	2 a 4 horas (a título meramente orientativo)	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	Cerca de 24 horas (a título meramente orientativo)	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 10 m ² / L / demão	DILUENTE:	Água	VISCOSIDADE:	4000 - 8000 mPa.s (*)	DENSIDADE:	1,21 - 1.29 Kg / L (*)
ACABAMENTO:	Liso, brilhante e acetinado.																
CORES:	Branco e Cores tecnicamente viáveis																
SECAGEM SUPERFICIAL:	2 a 4 horas (a título meramente orientativo)																
SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	Cerca de 24 horas (a título meramente orientativo)																
RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 10 m ² / L / demão																
DILUENTE:	Água																
VISCOSIDADE:	4000 - 8000 mPa.s (*)																
DENSIDADE:	1,21 - 1.29 Kg / L (*)																
Fornecimento:	(*) cor branca 1 L, 5 L e 15 L																
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.																
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.																

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A FabyLak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da FabyLak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.