

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Descrição do Produto: | Produto formulado à base de uma emulsão vinílica. | |
| Propriedades: | Produto de fácil aplicação e boa aderência. | |
| Utilização: | Primário aquoso para a construção civil, que se destina, fundamentalmente, ao isolamento prévio de paredes areadas, em interiores e exteriores. | |
| Preparação da Superfície: | <p>Nova: A superfície a aplicar deve estar bem limpa, seca e resistente. Toda a humidade deve ser eliminada bem como as marcas por ela causadas.</p> <p>Repintura: Deverá ser removida a tinta velha não aderente e refazer as zonas danificadas antes de aplicar o produto.</p> | |
| Aplicação: | Homogeneizar bem o produto antes de cada aplicação. Normalmente deve ser aplicado a rolo ou à trincha, numa só demão e sem efectuar qualquer diluição. | |
| Características Físicas: | ASPECTO: | Líquido esbranquiçado. |
| | SECAGEM SUPERFICIAL: | 30 a 60 minutos (a título meramente orientativo) |
| | SECAGEM P/ SOBREPINTURA: | Cerca de 4 horas (a título meramente orientativo) |
| | RENDIMENTO TEÓRICO: | Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 12 m ² / L / demão. |
| | VISCOSIDADE (23°C): | 1500 - 3500 mPa.s |
| | DENSIDADE (23°C): | 0,97 - 1,05 Kg / L |
| Fornecimento: | 1L, 5L e 15L | |
| Armazenagem: | Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível. | |
| Segurança e Ambiente: | Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto. | |

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A FabyLak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da FabyLak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.