

Descrição do Produto:	O REVIPRIME é um primário aquoso baseado em emulsões acrílicas e pigmentos resistentes à alcalinidade, concebido para regularização da cor e aderência do substrato.	
Propriedades:	É um produto de fácil aplicação, boa cobertura, boa penetração no substrato e aderência.	
Utilização:	Primário para regularização de fundos, para utilização no sistema REVITERMIK (revestimento térmico pelo exterior).	
Preparação da Superfície:	<ul style="list-style-type: none"> • O suporte deve estar seco, consistente e isento de poeiras. 	
Aplicação:	<ul style="list-style-type: none"> • O Reviprime pode ser aplicado à trincha ou ao rolo. • Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar. • Nunca adicionar água, produto pronto a aplicar. • Se necessário aplicar duas demãos. 	
Recomendações Importantes:	<ul style="list-style-type: none"> • O produto deve ser aplicado a uma temperatura ambiente entre os 5 e os 25 °C. • Não aplicar sobre suporte gelado, em degelo ou em risco de gelar nas 24 horas seguintes à aplicação. • Não aplicar com tempo húmido ou com forte calor. 	
Características Físicas:	ASPECTO:	Película mate ligeiramente rugosa.
	CORES:	Branco e Cores tecnicamente viáveis.
	SECAGEM SUPERFICIAL:	Cerca de 1 horas (a título meramente orientativo) (Temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%)
	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do suporte. A título orientativo indicamos entre 200g a 300g /m ² demão.
	DILUENTE:	-----
	VISCOSIDADE:	4500±700 mPa.s (*)
	DENSIDADE:	1,4 - 1,6 Kg / L (*) (*) cor branca
	COV's:	Cat. A/g - no máximo 29 g/l (pronto a aplicar)
Fornecimento:	20 Kg	
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.	
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A FabyLak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da FabyLak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.