

Descrição do Produto:	Esmalte formulado à base de resinas sintéticas modificadas, e nitrocelulose, contendo pigmentos de elevada solidez.																
Propriedades:	É um produto de fácil aplicação, que apresenta uma secagem muito rápida e boa lacagem. Possui ainda bom poder de cobertura.																
Utilização:	É um produto destinado exclusivamente para o sector industrial, para unidades abrangidas pelo DL 242/2001 de 31 de Agosto ou, que não se destine para utilização em edifícios, seus remates, guarnições e estruturas associadas, para fins decorativos, funcionais e protectores. Poderá também ser utilizado no retoque de veículos, exclusivamente em acabamentos especiais no interior.																
Preparação da Superfície:	<p>Nova: a superfície a pintar deve estar bem limpa, seca e isenta de ferrugem, óxidos ou outros contaminantes e, perfeitamente desengordurada.</p> <p>Repintura: efectuar uma ligeira lixagem prévia (despolimento), para garantir uma melhor aderência, seguida de uma cuidadosa limpeza.</p> <p>Recomenda-se sempre a aplicação prévia de uma demão do nosso Primário Celuloso, que, depois de seco, deverá sofrer também uma ligeira lixagem.</p>																
Aplicação:	Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar. A aplicação deverá ser feita exclusivamente à pistola, numa ou duas demãos, com uma diluição de 30 a 40% em volume do Diluente recomendado (dependendo das cores e condições de aplicação).																
Características Físicas:	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">ACABAMENTO:</td> <td>Brilhante, Meio-Brilho e Mate.</td> </tr> <tr> <td>CORES:</td> <td>Branco, Preto e cores tecnicamente viáveis.</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM SUPERFICIAL:</td> <td>20 a 30 minutos</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM P/ SOBREPINTURA:</td> <td>6 a 8 horas</td> </tr> <tr> <td>RENDIMENTO TEÓRICO:</td> <td>Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 10m² / L / demão</td> </tr> <tr> <td>DILUENTE:</td> <td>Celuloso (DC-500)</td> </tr> <tr> <td>VISCOSIDADE (23°C):</td> <td>900 - 2000 mPa.s (*)</td> </tr> <tr> <td>DENSIDADE (23°C):</td> <td>0,98 - 1,10 Kg / L (*)</td> </tr> </table> <p>(*) cor branca</p>	ACABAMENTO:	Brilhante, Meio-Brilho e Mate.	CORES:	Branco, Preto e cores tecnicamente viáveis.	SECAGEM SUPERFICIAL:	20 a 30 minutos	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	6 a 8 horas	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 10m ² / L / demão	DILUENTE:	Celuloso (DC-500)	VISCOSIDADE (23°C):	900 - 2000 mPa.s (*)	DENSIDADE (23°C):	0,98 - 1,10 Kg / L (*)
ACABAMENTO:	Brilhante, Meio-Brilho e Mate.																
CORES:	Branco, Preto e cores tecnicamente viáveis.																
SECAGEM SUPERFICIAL:	20 a 30 minutos																
SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	6 a 8 horas																
RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 10m ² / L / demão																
DILUENTE:	Celuloso (DC-500)																
VISCOSIDADE (23°C):	900 - 2000 mPa.s (*)																
DENSIDADE (23°C):	0,98 - 1,10 Kg / L (*)																
Fornecimento:	1L, 5L e 20L																
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.																
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.																

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A Fabylak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da Fabylak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.