

<b>Descrição do Produto:</b>	Verniz aquoso, formulado à base de uma emulsão acrílica pura de alta qualidade.																
<b>Propriedades:</b>	É um produto de fácil aplicação e com excelente resistência à intempérie. Proporciona um acabamento decorativo de elevada qualidade.																
<b>Utilização:</b>	É um produto especialmente recomendado para ser utilizado como verniz de acabamento em superfícies lisas de cimento, betão, tijolo, pedra, fibrocimento, etc.																
<b>Preparação da Superfície:</b>	A superfície a envernizar deve estar bem limpa, seca e resistente. Toda a humidade deve ser eliminada bem como as marcas dela resultantes.																
<b>Aplicação:</b>	Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar. A aplicação pode fazer-se à pistola, à trincha ou rolo, em 1 a 2 demãos, com a 1ª demão com uma diluição a 20 % com água limpa e a 2ª demão com 10 %, em volume.																
<b>Características Físicas:</b>	<table><tr><td>ACABAMENTO:</td><td>Brilhante</td></tr><tr><td>CORES:</td><td>Incolor e Catálogo Fabydex</td></tr><tr><td>SECAGEM SUPERFICIAL:</td><td>2 a 4 horas ( a título meramente orientativo )</td></tr><tr><td>SECAGEM P/ SOBREPINTURA:</td><td>6 a 8 horas ( a título meramente orientativo )</td></tr><tr><td>RENDIMENTO TEÓRICO:</td><td>A título meramente orientativo, indicamos 8 a 10 m<sup>2</sup>/L/ demão (podendo variar com as condições de aplicação e com o tipo de superfície)</td></tr><tr><td>DILUENTE:</td><td>Água</td></tr><tr><td>VISCOSIDADE (23°C):</td><td>400 - 2000 mPa.s</td></tr><tr><td>DENSIDADE (23°C):</td><td>0,98 - 1,06 Kg / L</td></tr></table>	ACABAMENTO:	Brilhante	CORES:	Incolor e Catálogo Fabydex	SECAGEM SUPERFICIAL:	2 a 4 horas ( a título meramente orientativo )	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	6 a 8 horas ( a título meramente orientativo )	RENDIMENTO TEÓRICO:	A título meramente orientativo, indicamos 8 a 10 m <sup>2</sup> /L/ demão (podendo variar com as condições de aplicação e com o tipo de superfície)	DILUENTE:	Água	VISCOSIDADE (23°C):	400 - 2000 mPa.s	DENSIDADE (23°C):	0,98 - 1,06 Kg / L
ACABAMENTO:	Brilhante																
CORES:	Incolor e Catálogo Fabydex																
SECAGEM SUPERFICIAL:	2 a 4 horas ( a título meramente orientativo )																
SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	6 a 8 horas ( a título meramente orientativo )																
RENDIMENTO TEÓRICO:	A título meramente orientativo, indicamos 8 a 10 m <sup>2</sup> /L/ demão (podendo variar com as condições de aplicação e com o tipo de superfície)																
DILUENTE:	Água																
VISCOSIDADE (23°C):	400 - 2000 mPa.s																
DENSIDADE (23°C):	0,98 - 1,06 Kg / L																
<b>Fornecimento:</b>	1L, 5L e 15L																
<b>Armazenagem:</b>	Armazenar em embalagem original ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.																
<b>Segurança e Ambiente:</b>	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.																