

Descrição do Produto:	O VERNIZ TOPCRYL é um produto 100% acrílico para a proteção de madeiras, tanto no exterior como no interior. Este produto cumpre os limites estabelecidos no decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/e	
Propriedades:	Verniz de secagem rápida, boa transparência, boa durabilidade no exterior, mesmo no caso do incolor.	
Preparação da Superfície:	Superfícies Novas: A superfície deverá apresentar-se devidamente limpa, seca, isenta de poeiras, óxidos e gorduras. Lixar a madeira com lixa de papel de grão médio. Repintura: A tinta antiga deve ser raspada cuidadosamente. Proceder de seguida conforme o previsto para superfícies novas.	
Aplicação:	Homogeneizar convenientemente o conteúdo da embalagem. O produto deverá ser aplicado, em duas a três demãos, à trincha ou ao rolo. O Produto é comercializado pronto-a-aplicar, podendo ser diluído até 10% na primeira demão.	
Características Físicas:	ACABAMENTO:	Brilhante, Mate acetinado
	CORES:	Incolor e catálogo Fabydex
	SECAGEM SUPERFICIAL:	1.5 a 3 hora (a título meramente orientativo)
	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	7 a 8 horas (a título meramente orientativo)
	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte e a título meramente orientativo indicamos 10-12m ² /L/demão.
	DILUENTE:	Água
	VISCOSIDADE (ME-35, ASTM D-1200):	40-50 segundos
	DENSIDADE (ME-10):	1.00 - 1.05 Kg/L
	COV's:	No máximo 130g/L pronto a aplicar, valor limite UE(Cat A/c):120g/L (2010)
Fornecimento:	1L, 5L e 15L	
Armazenagem:	Deve ser armazenado na sua embalagem original, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período de 12 meses. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.	
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A LASET TINTAS LDA guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da LASET TINTAS LDA. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.