

Descrição do Produto:	É uma tinta mate de elevada qualidade baseada em emulsões sintéticas modificadas, pigmentos e cargas selecionados e aditivos específicos. <i>Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE) A/a</i>	
Propriedades:	<ul style="list-style-type: none"> • Grande facilidade de limpeza. Utiliza-se um pano ligeiramente humedecido com uma solução diluída de um detergente vulgar • Acabamento mate e toque suave • Elevada resistência à lavagem e ao risco • Excepcionais propriedades de aplicação • Elevada Opacidade e brancura • Cheiro agradável, permitindo continuar a habitar os aposentos durante a aplicação e a secagem da tinta. 	
Utilização:	Sobre substratos bem secos e limpos, aplicar previamente uma demão de PlioFaby, de Primário Acrílico Aquoso Branco 1474 ou Primário FabyHydro.	
Preparação da Superfície:	<p>SUPERFÍCIES Novas: Deverão apresentar-se secas, firmes e isentas de gorduras e poeiras. Em caso da presença de fungos, musgos ou algas a superfície deverá ser escovada e tratada com desinfetante para paredes ou Solução p/ Preparação de Substratos</p> <p>SUPERFÍCIES PINTADAS: Independentemente de qual seja o suporte a repintar, dever-se-á escovar para retirar a tinta velha não aderente; refazer as zonas danificadas e remover poeiras e gorduras. Comprovar a aderência e a resistência da tinta, em caso de dúvida aplicar sempre um primário. Superfícies anteriormente caídas, friáveis, pulverulentas ou alcalinas após escovagem, aplicar uma demão de primário.</p>	
Aplicação:	<ul style="list-style-type: none"> • Agitar o produto até perfeita homogeneização. • A aplicação pode ser feita com trincha, rolo ou pistola. O VelFaby foi estudado de modo a ser possível obter-se, após a aplicação de duas demãos, cobertura completa do suporte. Contudo nalgumas cores e em casos em que a cor final contraste fortemente com a do suporte, poderá ser necessária a aplicação de três demãos de tinta. • A primeira demão deve ser aplicada com 10-15% de diluição e as restantes 10% sempre com água potável e limpa. 	
Características Físicas:	ASPECTO:	Película mate.
	CORES:	Branco e Cores tecnicamente viáveis.
	SECAGEM:	Temperatura ambiente de 20°C e Humidade relativa de 60%: - Superficial: 2horas. - Repintura: 8 horas.
	RENDIMENTO TEÓRICO:	A título meramente orientativo indicamos 8 a 10 m ² /litro/demão. (Dependendo do suporte em que se aplique).
	DILUENTE:	Água.
	VISCOSIDADE:	4000 a 6000 mPa.s a 20°C,
	DENSIDADE:	1,31 - 1.35 Kg/L (dependendo da cor)

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A Laset Tintas Lda guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da Laset tintas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.

Fornecimento:	5L e 15L.
Armazenagem:	Deverá ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12 meses. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto. Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Não deitar em esgotos ou no meio ambiente. Os resíduos devem ser manipulados e eliminados de acordo com as legislações local/nacional vigentes. As embalagens vazias devem ser eliminadas de acordo com as legislações vigentes.

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A Laset Tintas Lda guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da Laset tintas. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.