

<b>Descrição do Produto:</b>	Produto Aquoso de secagem rápida formulado à base de resinas acrílicas modificadas e com excelente aderência a qualquer tipo de suporte mineral. Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-Lei 181/2016 (Diretiva 2004/42/CE) A/g																
<b>Propriedades:</b>	Produto de fácil aplicação, secagem rápida e boa aderência.																
<b>Preparação da Superfície:</b>	Superfícies novas: deverão apresentar-se secas e isentas de gorduras e poeiras. Superfícies de betão: é aconselhável que se prepare a superfície fazendo uma limpeza com solução ácida seguida de lavagem e secagem. Se se tiver usado um endurecedor do cimento, este deve ser completamente removido com uma solução ácida ou mecanicamente para que se obtenha aderência satisfatória.																
<b>Aplicação:</b>	Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar. Pode ser aplicado à pistola, à trincha ou ao rolo. Deve ser aplicado em 2 demãos. Recomenda-se uma diluição de 25 % na 1ª demão e 15% na 2ª.																
<b>Características Físicas:</b>	<table><tr><td>ACABAMENTO:</td><td>Brilhante, acetinado e mate.</td></tr><tr><td>SECAGEM SUPERFICIAL:</td><td>30 a 60 minutos (a título meramente orientativo)</td></tr><tr><td>SECAGEM P/ SOBREPINTURA:</td><td>24 horas (a título meramente orientativo)</td></tr><tr><td>RENDIMENTO TEÓRICO:</td><td>Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 10 m<sup>2</sup> /L/demão.</td></tr><tr><td>DILUENTE:</td><td>Sintético</td></tr><tr><td>DENSIDADE (ME-10):</td><td>0.98 - 1.05 Kg/L</td></tr><tr><td>VISCOSIDADE (ME-36):</td><td>65-80 KU</td></tr><tr><td>COV's:</td><td>No máximo 29g/L pronto a aplicar Valor limite EU (Cat A/g)</td></tr></table>	ACABAMENTO:	Brilhante, acetinado e mate.	SECAGEM SUPERFICIAL:	30 a 60 minutos (a título meramente orientativo)	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	24 horas (a título meramente orientativo)	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 10 m <sup>2</sup> /L/demão.	DILUENTE:	Sintético	DENSIDADE (ME-10):	0.98 - 1.05 Kg/L	VISCOSIDADE (ME-36):	65-80 KU	COV's:	No máximo 29g/L pronto a aplicar Valor limite EU (Cat A/g)
ACABAMENTO:	Brilhante, acetinado e mate.																
SECAGEM SUPERFICIAL:	30 a 60 minutos (a título meramente orientativo)																
SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	24 horas (a título meramente orientativo)																
RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 10 m <sup>2</sup> /L/demão.																
DILUENTE:	Sintético																
DENSIDADE (ME-10):	0.98 - 1.05 Kg/L																
VISCOSIDADE (ME-36):	65-80 KU																
COV's:	No máximo 29g/L pronto a aplicar Valor limite EU (Cat A/g)																
<b>Fornecimento:</b>	5L e 15L																
<b>Armazenagem:</b>	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 8 meses. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.																
<b>Segurança e Ambiente:</b>	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.																

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A LASET Tintas guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da LASET. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.