

Descrição do Produto:	O SELANTE TACO VT-27000 é um isolador para madeiras formulado com resinas de poliuretano de secagem e endurecimento por reação com a humidade atmosférica.	
Propriedades:	<ul style="list-style-type: none"> • Ótima resistência a produtos químico-agressivos; • Grande facilidade de aplicação; • Secagem rápida; • Elevado poder de enchimento; • Resistência à abrasão. 	
Preparação da Superfície:	Os suportes devem estar bem secos, limpos e isentos de poeiras ou gorduras.	
Aplicação:	Homogeneizar bem o produto antes de cada aplicação. A aplicação deve fazer-se à trincha, rolo ou pistola, em três demãos, diluindo a 1ª demão cerca de 30 %, a 2ª com 20% e a 3ª com 10%, em volume, com o Diluente recomendado - Diluente Selante Taco.	
Características Físicas:	ACABAMENTO:	Brilhante e Mate
	CORES:	Incolor
	SECAGEM FORA DE POEIRAS:	30min.
	SECAGEM AO TOQUE:	1 hora
	SECAGEM P/ REPINTURA:	6 a 8horas
	RENDIMENTO TEÓRICO:	A título meramente orientativo indicamos 10 a 12m ² /L / demão (podendo variar com as condições de aplicação e o tipo de superfície)
	DILUENTE:	Diluente Selante Taco MC
	DENSIDADE (23°C):	0,99 - 1.10 Kg/L
Fornecimento:	1L e 5L	
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.	
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A FabyLak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da FabyLak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.