

Descrição do Produto:	O Alumínio AT400 é um produto sintético de secagem ao ar, formulado com base em resinas de silicone e outras e preparado para suportar temperaturas da ordem dos 400°C.	
Propriedades:	É um produto com bom poder de cobertura e fácil aplicação. Excelente resistência a temperaturas da ordem dos 400°C.	
Utilização:	Esmalte especial de proteção e decoração de superfícies e objetos metálicos sujeitos a regimes de trabalho com picos de temperatura da ordem dos 400°C.	
Preparação da Superfície:	Superfícies e ou objetos e ferramentas: deverão apresentar-se secas e isentas de gorduras e poeiras. A preparação das superfícies com jato de areia ou granalha até ao grau Sa 2 1/2 , é recomendável.	
Aplicação:	Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar. A aplicação poderá ser feito à pistola, trincha ou rolo. Nas aplicações com pistola convencional diluir até 20%. Nas aplicações com trincha ou rolo a diluição deve ser da ordem dos 5 a 15%.	
Características Físicas:	ACABAMENTO:	Película com agradável aspeto decorativo.
	CORES:	Alumínio
	SECAGEM	
	LIVRE DE POEIRAS:	1 a 2 horas (a título meramente orientativo)
	SECO AO TOQUE:	4 a 6 horas (a título meramente orientativo)
	SECO DURO**:	Cerca de 24 horas (a título meramente orientativo)
	DILUENTE:	Sintético DS-2000 / DSR-2010
	VISCOSIDADE CF4(20°C):	80" - 90"
	DENSIDADE (23°C):	1.04 +/- 0.015 Kg / L
	** O alumínio calor só atinge a secagem e dureza final após ter sido submetido pela 1ª vez a uma temperatura da ordem dos 300 a 400°C.	
Fornecimento:	1L, 5L e 20L	
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.	
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A Laset Tintas Lda guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da Laset Tintas Lda. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.