

Descrição do Produto:	O Esmalte Estirenado AB é um esmalte alquídico modificado, de um só componente, especialmente estudado para acabamentos na indústria de construções metálicas.		
Utilização:	Esmalte Estirenado de fácil aplicação, boa resistência cromática e secagem rápida, usado fundamentalmente como acabamento e decoração de superfícies metálicas.		
Aplicação:	<p>Superfícies Novas: deverão apresentar-se secas e isentas de ferrugem, gordura e poeiras.</p> <p>Superfícies anteriormente pintadas: escovar para retirar a tinta velha não aderente; refazer as zonas danificadas e remover poeiras e gorduras.</p> <p>O Esmalte Estirenado AB deve ser aplicado à pistola em duas demãos cruzadas.</p> <p>Este produto também pode ser fornecido pronto para ser aplicado com equipamentos electrostáticos.</p>		
Características Físicas:	ASPECTO:	Película lisa mate	
	COR:	Branco, Preto e cores tecnicamente viáveis	
	DILUENTE:	Diluyente Sintético p/ Esm. Estirenado.	
	VISCOSIDADE (PO 20°C):	7 ± 1 Poise	
	DENSIDADE (DIN 75751.):	1.170 ± 0,005 g/cm³ (cor preta)	
	CONTEÚDO EM SÓLIDOS:	Em peso: 52% Em volume: 40%	
Características de Aplicação:	PREPARAÇÃO DO PRODUTO: Agitar até homogeneização.		
	PROCESSO DE APLICAÇÃO:		
	Pistola pneumática de sucção:	Bico 1.5 - 1.7 mm	
	Viscosidade aplicação:	23-28 s copo Ford 4	
	Pressão:	3-5 Kg / cm2	
	Pistola airless:	Bico 0,23 mm	
	Viscosidade aplicação:	28-40 s copo Ford 4	
	Pressão:	100 bar.	
	TEMPOS DE SECAGEM:		
	Temperatura ambiente de 20°C e H.R. de 60%		
Seco ao pó 10 a 15 minutos			
Seco 2 a 4 horas			
Seco duro 20 a 24 horas.			
RENDIMENTO:			
Para a espessura recomendada de 30 a 40microns o rendimento ronda os 8 a 10m²/L/demão.			
Fornecimento:	5L e 20L		
Armazenagem:	Deverá ser armazenada na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 8 a 12 meses.		
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.		

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A LASET Tintas Lda guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da LASET. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.