



hidrofundo mono



fundo poliuretano aquoso

Descrição do Produto:

Produto aquoso monocomponente, tendo por base copolímeros especiais de poliuretano em

Propriedades:

É um produto de secagem rápida, com muito bom poder de enchimento do poro da madeira, excelente aderência, elevada dureza e grande facilidade de lixagem.

Especial destaque para o seu baixo cheiro durante aplicação.

Produto de nova geração, mais amigo do ambiente.

Utilização:

Destinado para a preparação de madeira de qualquer tipo, quando se pretende um acabamento do tipo poro fechado, em interiores.

A sua aplicação permite a obtenção de uma película que, uma vez seca e lixada, sela totalmente o poro da madeira, proporcionando acabamentos posteriores de alta qualidade. O HIDROFUNDO encontra assim utilização no sector da construção civil, substituindo, o tradicional tapa poros de base solvente, sendo especialmente recomendado como fundo, no envernizamento de soalhos e parquet, quando se pretende um sistema de envernizamento totalmente aquoso, seja ele de um ou de dois componentes.

Preparação da Superfície: A superfície a envernizar deve encontrar-se limpa, seca e livre de toda a contaminação. Todas as imperfeições da madeira devem ser eliminadas através de lixagem (lixa de grão médio).

No caso de soalhos, a superfície deverá ser previamente afagada com máquina.

Aplicação:

Homogeneizar cuidadosamente o conteúdo da embalagem, mexendo com o auxílio de uma espátula, tendo o cuidado de evitar a formação de espuma.

A aplicação deverá ser feita à trincha, rolo ou pistola, numa única demão e, sem qualquer diluição.

Depois de seco e, antes da aplicação do verniz de acabamento, deverá o HIDROFUNDO ser convenientemente lixado, (lixa de grão fino), procedendo-se à eficaz remocão das poeiras. A limpeza da ferramenta deverá ser efectuada com água, imediatamente após a sua utilização. Não aplicar se a humidade relativa for superior a 75% ou a temperatura inferior a 5°C.

Características Físicas:

ASPECTO: Acetinado Cerca de 30 minutos (a título meramente orientativo) SECAGEM SUPERFICIAL: SECAGEM P/ SOBREPINTURA: 4 a 6 horas (a título meramente orientativo) RENDIMENTO TEÓRICO: Dependente das condições de aplicação e do tipo de

superfície. A título meramente orientativo indicamos entre 8 a 10 m2/L/demão

VISCOSIDADE (23°C): 10" - 30" DENSIDADE (23°C): 0,99 - 1,07 Kg / L

Fornecimento: 1L e 5L

Armazenagem:

Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 6 meses.

Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.

Segurança e Ambiente:

Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A Fabylak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da Fabylak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.