

Descrição do Produto:	Produto formulado com resinas alquídicas, modificadas, longas em óleo, pigmentadas com corantes transparentes de elevada solidez.												
Propriedades:	Trata-se de um verniz de impregnação, com elevada resistência à intempérie e excelentes propriedades fungicidas, bactericidas e insecticidas.												
Utilização:	Produto largamente utilizado nas indústrias de madeira e construção civil, na protecção e decoração de superfícies interiores e exteriores. A resistência do <u>verniz incolor</u> é, no entanto, claramente inferior em relação às versões pigmentadas pelo que, <u>a sua utilização no exterior não é recomendada.</u>												
Preparação da Superfície:	Nova: a superfície da madeira deve estar bem seca, limpa e devidamente lixada. Repintura: recomenda-se uma ligeira lixagem para garantir uma melhor aderência. Em madeiras contaminadas com fungos e carunchos, ou para uma protecção em profundidade, recomenda-se a aplicação prévia do imunizador Promade (inseticida p/madeira).												
Aplicação:	Homogeneizar bem o produto antes de o utilizar, já que em determinadas cores tem tendência para criar algum depósito. Este produto pode ser aplicado à trincha, pistola ou rolo, sem diluição. Normalmente aplicam-se 1 ou 2 demãos, respeitando-se o intervalo entre demãos abaixo mencionado. A limpeza do material pode fazer-se com Diluente Sintético ou Celuloso.												
Características Físicas:	<table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>ACABAMENTO:</td> <td>Mate</td> </tr> <tr> <td>CORES:</td> <td>Incolor e cores de catálogo</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM SUPERFICIAL:</td> <td>Cerca de 1 hora</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM P/ SOBREPINTURA:</td> <td>Cerca 24 horas</td> </tr> <tr> <td>RENDIMENTO TEÓRICO:</td> <td>Dependente das condições da aplicação e do tipo de suporte A título meramente orientativo indicamos 10 a 15 m² / L / demão (podendo variar com as condições de aplicação e com o tipo de superfície)</td> </tr> <tr> <td>DENSIDADE (23°C):</td> <td>0,81 - 0,85 Kg / L</td> </tr> </table>	ACABAMENTO:	Mate	CORES:	Incolor e cores de catálogo	SECAGEM SUPERFICIAL:	Cerca de 1 hora	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	Cerca 24 horas	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições da aplicação e do tipo de suporte A título meramente orientativo indicamos 10 a 15 m ² / L / demão (podendo variar com as condições de aplicação e com o tipo de superfície)	DENSIDADE (23°C):	0,81 - 0,85 Kg / L
ACABAMENTO:	Mate												
CORES:	Incolor e cores de catálogo												
SECAGEM SUPERFICIAL:	Cerca de 1 hora												
SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	Cerca 24 horas												
RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições da aplicação e do tipo de suporte A título meramente orientativo indicamos 10 a 15 m ² / L / demão (podendo variar com as condições de aplicação e com o tipo de superfície)												
DENSIDADE (23°C):	0,81 - 0,85 Kg / L												
Fornecimento:	1L, 5L e 20 L												
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.												
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.												

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A FabyLak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da FabyLak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.