

Descrição do Produto:	Primário formulado à base de resinas alquídicas modificadas, contendo pigmentos anticorrosivos e cargas especialmente selecionados.	
Propriedades:	É um produto de fácil aplicação, secagem rápida, excelentes propriedades de aderência.	
Utilização:	Recomendado como fundo apropriado para os nossos esmaltes sintéticos, quer em pinturas novas quer sobre fundos antigos sintéticos, de estufa ou poliuretanos em bom estado.	
Preparação da Superfície:	A superfície a proteger deve estar limpa, firme e convenientemente seca. Deve eliminar-se a calamina e óxidos superficiais, assim como, os restos de tinta sem aderência, por escovagem manual ou mecânica, ou decapar com jato de areia ou grenalha e proceder de seguida a um bom desengorduramento. Quando se pinta sobre chapa polida aconselhamos a aplicação prévia do Primário Wash Primer.	
Aplicação:	Homogeneizar bem o produto antes de o aplicar. Recomenda-se que a aplicação se faça à pistola em duas ou três demãos cruzadas, com o que se obterá um filme seco de aproximadamente 30 a 40 micros de espessura. Pistola convencional, pneumática: Bico 1.3 a 1,7 mm Viscosidade de aplicação 22 - 24" CF4 a 20°C Pressão 3 - 5 bar Recomenda-se o Diluente Sintético DS-2000, numa diluição até 20%. <u>Não deve ser aplicado com tempo enevoado ou chuvoso ou se a superfície se apresentar húmida ou excessivamente quente.</u>	
Características Físicas:	ACABAMENTO:	Película lisa mate
	CORES:	Branco, Castanho e Cinza
	SECAGEM SUPERFICIAL:	10 minutos
	SECAGEM PRONTO A LIXAR:	2 a 4 horas
	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	Cerca de 24 horas Para a obtenção dos melhores resultados no acabamento final, recomendamos um intervalo de secagem não inferior a 4 horas, antes de iniciar a lixagem. A situação ideal será a da secagem durante uma noite.
	DILUENTE:	DS-2010 / DS-2000
	VISCOSIDADE (CF4 20°C):	60 - 90"
	DENSIDADE (23°C):	1,34 ±0.030 Kg/L
Fornecimento:	1L, 5L e 20L.	
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.	
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A FabyLak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da FabyLak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.