

Descrição do Produto:	Tinta plástica mate, baseada em emulsões vinílicas acrílicas, pigmentos e cargas, concebida para a pintura de paredes interiores, deixando as superfícies com aspeto mate.	
Propriedades:	<ul style="list-style-type: none"> • Ótima opacidade. • Grande facilidade de aplicação. • Rápida secagem • Inodora, pelo que se pode continuar a habitar os aposentos durante a aplicação e a secagem da tinta. 	
Utilização:	Especialmente indicada para a pintura de interiores, sobre substratos bem secos e limpos, nomeadamente fibrocimento, betão e reboco, onde se requer um acabamento de qualidade média.	
Preparação da Superfície:	As superfícies a serem pintadas devem estar limpas, secas e isentas de pó, gordura, salitre, etc. Se estava pintado anteriormente cuidar para que a tinta anterior esteja em bom estado e bem aderida. Se não for assim, há que limpar correctamente o fundo e preparar com uma demão de Primário Acrílico Aquoso Branco.	
	SUPORTES NOVOS SEM PINTAR:	
	Deverão apresentar-se secas, firmes e isentas de gorduras e poeiras. Em caso da presença de fungos, musgos ou algas a superfície deverá ser escovada e tratada com desinfetante para paredes.	
	SUPERFÍCIES PINTADAS:	
	Independentemente de qual seja o suporte a repintar, dever-se-á escovar para retirar a tinta velha não aderente; refazer as zonas danificadas e remover poeiras e gorduras. Comprovar a aderência e a resistência da tinta, em caso de dúvida aplicar sempre um PRIMÁRIO ACRILICO.	
	Superfícies anteriormente caídas, friáveis, pulverulentas ou alcalinas após escovagem, aplicar uma demão de primário.	
Aplicação:	<ul style="list-style-type: none"> • Agitar o produto até perfeita homogeneização. • A aplicação pode ser feita com trincha, rolo ou pistola. • A primeira demão deve ser aplicada diluindo com 5-10% e na segunda aplica-se a tinta diluída até 5%, sempre com água potável e limpa. • Recomenda-se a aplicação uma demão prévia de Primário Acrílico tal qual fornecimento. • Para uma aplicação à pistola, deve ajustar a percentagem de água na diluição conforme o bico. 	
Características Físicas:	ASPECTO:	Película mate.
	CORES:	Branco e Cores
	SECAGEM:	Temperatura ambiente de 20°C e Humidade relativa de 60%: - Superficial: 30 a 60 minutos. - Para sobrepintura: 3 a 4 horas.
	RENDIMENTO TEÓRICO:	A título orientativo indicamos 8 a 10 m ² /litro e demão. (Dependendo do suporte em que se aplique). Paredes areadas 6 a 8 m ² /litro/ demão
	DILUENTE:	Água.
	VISCOSIDADE:	3500-6000 mPa.s a 20°C,
	DENSIDADE:	1,46 ±0,02 Kg/L (*) (*) cor branca
Armazenagem:	Deverá ser armazenado na sua embalagem de origem, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período médio de 12meses. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A LASET TINTAS LDA guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da LASET. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.

**Segurança e
Ambiente:**

Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.

Tomar todas as medidas necessárias para evitar ao máximo a produção de resíduos. Não deitar em esgotos ou no meio ambiente. Os resíduos devem ser manipulados e eliminados de acordo com as legislações local/nacional vigentes. As embalagens vazias devem ser eliminadas de acordo com as legislações vigentes.

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A LASET TINTAS LDA guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da LASET. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.