

Descrição do Produto:	Tinta mate baseada em copolímeros acrílicos em dispersão aquosa, com elevada nível de cobertura e facilidade de aplicação, para utilização tanto no interior como no exterior. Este produto cumpre os limites estabelecidos no Decreto-lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/a.	
Propriedades:	Este produto é de fácil aplicação e apresenta uma elevada cobertura.	
Utilização:	Produto de qualidade, recomendado como acabamento sobre superfícies em reboco, estuque, fibrocimento, betão e outras.	
Preparação da Superfície:	<p><u>Superfícies novas:</u> O suporte deve estar seco e isento de gorduras e poeiras. Em caso de presença de fungos, musgos ou algas a superfície deverá ser escovada e tratada com Solução de Preparação de Substratos. Aplicar de seguida uma demão de Primário Acrílico Aquoso.</p> <p><u>Superfícies anteriormente pintadas:</u> Escovar para retirar a tinta velha não aderente; refazer as zonas danificadas e remover poeiras e gorduras. Aplicar de seguida uma demão de Primário Acrílico Aquoso.</p> <p><u>Superfícies anteriormente caiadas, friáveis, pulverulentas ou alcalinas:</u> após a escovagem aplicar uma demão de PRIMÁRIO PLIOFABY</p> <p><u>Superfícies com manchas:</u> após a escovagem aplicar uma demão de PRIMÁRIO PLIOFABY ou PRIMÁRIO ANTI-MANCHA.</p>	
Aplicação:	<p>Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar.</p> <p>Processo de Aplicação: Trincha, rolo ou pistola convencional.</p> <p>Recomenda-se a aplicação de duas a três demãos, sendo a 1ª diluída com 5 A 10% e as restantes demãos adicionar no máximo 5% de água.</p> <p>Condições de aplicação: temperatura entre 10 e 30°C e humidade atmosférica inferior a 80%</p>	
Características Físicas:	ACABAMENTO:	Liso, mate
	CORES:	Branco e Cores tecnicamente viáveis
	SECAGEM P/ REPINTURA:	4 horas (a título meramente orientativo)
	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 10 a 14 m ² / L / demão
	DILUENTE:	Água
	TEOR EM SÓLIDOS	32 ± 1 % em volume
	DENSIDADE (ME-10):	1,53 ± 0.02 (*)
	VISCOSIDADE (ME-36):	75 ± 5
	COV'S:	No máx. 29g/L (Valor limite da UE (Cat.A/a):30g/L (2010)
	(*) cor branca	
Fornecimento:	1L,5L e 15L	
Armazenagem:	Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 2 anos. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.	
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.	

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A FabyLak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da FabyLak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.