

Descrição do Produto:	O VERNIZ WOODCRYL é um produto 100% acrílico para a proteção de madeiras no interior. Este produto cumpre os limites estabelecidos no decreto-Lei 181/2006 (Diretiva 2004/42/CE): A/e		
Propriedades:	Verniz de secagem rápida, boa transparência e boa durabilidade.		
Preparação da Superfície:	Superfícies Novas: A superfície deverá apresentar-se devidamente limpa, seca, isenta de poeiras, óxidos e gorduras. Lixar a madeira com lixa de papel de grão médio. Repintura: A tinta antiga deve ser raspada cuidadosamente. Proceder de seguida conforme o previsto para superfícies novas.		
Aplicação:	Homogeneizar convenientemente o conteúdo da embalagem. O produto deverá ser aplicado, em duas a três demãos, à trincha ou ao rolo. O Produto é comercializado pronto-a-aplicar, podendo ser diluído até 10% na primeira demão.		
Características Físicas:	ACABAMENTO:	Brilhante, Mate acetinado	
	CORES:	Incolor e catálogo Fabydex	
	SECAGEM SUPERFICIAL:	1.5 a 3 hora (a título meramente orientativo)	
	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	7 a 8 horas (a título meramente orientativo)	
	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte e a título meramente orientativo indicamos 10-15m²/L/demão.	
	DILUENTE:	Água	
	VISCOSIDADE (ME-35, ASTM D-1200):	40-50 segundos	
	DENSIDADE (ME-10):	1.00 - 1.05 Kg/L	
	COV's:	No máximo 130g/L pronto a aplicar, valor limite UE(Cat A/c):120g/L (2010)	
Fornecimento:	1L, 5L		
Armazenagem:	Deve ser armazenado na sua embalagem original, hermeticamente fechada e a uma temperatura ambiente compreendida entre 5°C e 25°C, por um período de 12 meses. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.		
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.		

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A FABYLAK COATINGS LDA LDA guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da LASET TINTAS LDA. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.