

Descrição do Produto:	Produto baseado numa emulsão 100% acrílica, com boa cobertura e excelente resistência à intempérie, para utilização em fachadas.																
Propriedades:	Este produto possui muito boa resistência à alcalinidade e apresenta excelente comportamento em exterior. Aplica-se muito facilmente, com alto rendimento, boa cobertura e elevada retenção de cor.																
Utilização:	É uma tinta especialmente indicada para a pintura de superfícies exteriores, sempre que se deseje a obtenção de um acabamento da mais elevada qualidade.																
Preparação da Superfície:	<p>Nova: deve estar bem limpa, seca e livre de poeiras, gorduras, restos de argamassa, etc. Em superfícies minerais, aplicar previamente uma demão de PRIMÁRIO FABYHYDRO, de PRIMÁRIO ACRÍLICO AQUOSO ou de PRIMÁRIO PLIOFABY.</p> <p>Repintura: deve ser completamente removida toda a tinta antiga que apresente sinais de desagregação, e aplicada uma demão de PRIMÁRIO de forma a garantir uma base de aderência adequada. Se a parede apresentar fungos ou bolores deve ser previamente lavada com FABYWASH e tratada com a solução de preparação de substrato.</p>																
Aplicação:	<p>Homogeneizar bem o conteúdo do recipiente antes de o aplicar.</p> <p>Recomenda-se a aplicação de 3 demãos, sendo a 1ª diluída com 5 a 10 % de água e a 2ª e 3ª com 5 % de água (em volume). Pode ser aplicado à trincha, rolo ou pistola.</p> <p>Não aplicar a tinta com tempo chuvoso nem com temperaturas muito baixas.</p>																
Características Físicas:	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">ACABAMENTO:</td> <td>Liso, Semi-mate</td> </tr> <tr> <td>CORES:</td> <td>Branco e Cores tecnicamente viáveis</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM SUPERFICIAL:</td> <td>30 a 60 min (a título meramente orientativo)</td> </tr> <tr> <td>SECAGEM P/ SOBREPINTURA:</td> <td>3 a 4 horas (a título meramente orientativo)</td> </tr> <tr> <td>RENDIMENTO TEÓRICO:</td> <td>Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 10 a 12 m² / L / demão</td> </tr> <tr> <td>DILUENTE:</td> <td>Água</td> </tr> <tr> <td>VISCOSIDADE (20°C):</td> <td>7000 - 9000 mPa.s (*)</td> </tr> <tr> <td>DENSIDADE (20°C):</td> <td>1,41 - 1,50 Kg / L (*)</td> </tr> </table> <p>(*) cor branca</p>	ACABAMENTO:	Liso, Semi-mate	CORES:	Branco e Cores tecnicamente viáveis	SECAGEM SUPERFICIAL:	30 a 60 min (a título meramente orientativo)	SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	3 a 4 horas (a título meramente orientativo)	RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 10 a 12 m ² / L / demão	DILUENTE:	Água	VISCOSIDADE (20°C):	7000 - 9000 mPa.s (*)	DENSIDADE (20°C):	1,41 - 1,50 Kg / L (*)
ACABAMENTO:	Liso, Semi-mate																
CORES:	Branco e Cores tecnicamente viáveis																
SECAGEM SUPERFICIAL:	30 a 60 min (a título meramente orientativo)																
SECAGEM P/ SOBREPINTURA:	3 a 4 horas (a título meramente orientativo)																
RENDIMENTO TEÓRICO:	Dependente das condições de aplicação e do tipo de suporte. A título meramente orientativo indicamos entre 10 a 12 m ² / L / demão																
DILUENTE:	Água																
VISCOSIDADE (20°C):	7000 - 9000 mPa.s (*)																
DENSIDADE (20°C):	1,41 - 1,50 Kg / L (*)																
Fornecimento:	1L, 5L e 15L																
Armazenagem:	<p>Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco. Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 1 ano.</p> <p>Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.</p>																
Segurança e Ambiente:	Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.																

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A Fabylak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da Fabylak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.