

- Descrição do Produto:** Argamassa cimentícia bi-componente impermeável e semi-flexível à base de resinas líquidas, cimento, cargas minerais e aditivos especiais.
- Utilização:** Argamassa bi-componente para impermeabilização de:
- Varandas e terraços;
  - Zonas de humidade no interior de edifícios como casas de banho, cozinhas, balneários (Antes da colagem da cerâmica);
  - Muros de suporte de terras;
  - Reservatórios, tanques e piscinas;
  - Fachadas ou Superfícies micro fissuradas à base de cimento.
- Preparação da Superfície:**
- A superfície deve estar sólida, limpa e isenta de partículas soltas ou desagregáveis, eflorescências, vestígios de óleo desconfrante e gorduras. São toleradas humidades superficiais.
  - Reparar possíveis irregularidades e saliências que possam dificultar a aplicação homogénea do produto.
  - Na presença de lençóis freáticos ou solos húmidos, executar a estanquicidade antes da aplicação de Fabydry-Flex.
- Preparação da Mistura:** Composição:
- Fabydry-Flex A (pó cinza)
  - Fabydry-Flex B (dispersão)
- Verter o componente B (líquido) num balde e adicionar o Componente A (pó sólido) aos poucos com a ajuda de um misturador eléctrico de baixa rotação (500 rpm) durante 4 a 5 minutos até obter uma pasta homogénea (sem grumos).
- Para aplicar em suporte vertical (fachada) pode ser aumentada a quantidade do componente B para permitir a aplicação em forma de pintura.
- Aplicação:** Aplicar a primeira camada usando uma talocha metálica dentada (3x3mm) e a segunda, após o endurecimento da primeira, com a face lisa no sentido dos sulcos.
- Em zonas críticas como encontro de pavimentos com paredes e juntas de betonagem, reforçar o revestimento com a incorporação de uma rede fibra de vidro anti-alcalina com uma malha de 2x2mm. A rede não deve ficar visível à superfície, se necessário, aplicar uma demão extra.
- Nota:** A humificação superficial do suporte melhora a aderência do produto.  
**O produto deve ser agitado a cada 15 min.**  
 Temperatura de Aplicação: 5° - 30°C

**Características Físicas:**

MISTURA (PÓ : LÍQUIDO):	2,4 : 1
COR:	Cinza
INTERVALO ENTRE CAMADAS:	4 a 6 horas (*)
TEMPO PARA CIRCULAÇÃO PEDONAL:	24 a 48 horas (*)
TEMPO PARA REVESTIMENTO CERÂMICO:	5 a 6 dias (*)
TEMPO PARA ENCOSTAR TERRA:	8 a 10 dias(*)
TEMPO DE VIDA DA MISTURA:	Cerca de 50 min. (*)
RENDIMENTO TEÓRICO:	Entre 1,8 a 2,2 Kg/m <sup>2</sup> /mm 3,6 a 4,4 Kg/m <sup>2</sup> (considerando 2 camadas)
DENSIDADE B (LÍQUIDO):	1,03 aprox. g/cm <sup>3</sup>
GRANULOMETRIA:	< 0,4 mm

(\*) tempos em condições ambientais normalizadas, podem aumentar a baixas temperaturas e

Os dados desta Ficha Técnica correspondem aos nossos conhecimentos actuais, só pretendem servir de orientação. A FabyLak guarda o direito de efectuar as alterações necessárias no produto a qualquer nível sem aviso prévio, como também, as condições presentes desta ficha técnica anulam as anteriores, salvo casos especiais expressamente estabelecidos com a aceitação escrita por parte da FabyLak. Não garantimos resultados em condições de aplicação que estejam fora das nossas recomendações. Os direitos legais existentes deverão ser tidos em consideração. Todo o tipo de vendas estão sujeitas aos parâmetros estabelecidos nas nossas Condições Gerais de Venda.

- encurtar a temperaturas mais elevadas.
- Recomendações:**
- Espessura máxima entre camadas: 2mm
  - Não aplicar sobre revestimentos betuminosos.
  - Não aplicar sobre exposição solar intensa, suportes quentes ou ventos fortes.
  - Não aplicar em tempos de geadas ou com suportes gelados.
  - Não aplicar com previsão de chuva ou geadas nas 24/48 horas seguintes.
  - Humedecer previamente o suporte, em especial quando se apresentar quente ou absorvente.
  - Não misturar qualquer outro produto como água, cimento ou areia.
  - Após a impermeabilização, recomenda-se o teste de estanquicidade, permanecendo a estrutura com água por 72 horas no mínimo a fim de se detectar possíveis falhas de aplicação/impermeabilização.
  - Tratar as juntas de dilatação com material apropriado como bandas de dilatação.
- Fornecimento:** Componente A - Sacos de 24 Kg + Componente B - 10 Kg
- Armazenagem:** Armazenar em embalagem original, ao abrigo da luz solar, em local seco e temperatura ambiental (5°C a 35°C). Nestas condições a estabilidade do produto é de cerca de 6 meses. Após a abertura da embalagem utilizar o produto no menor tempo possível.
- Segurança e Ambiente:** Recomenda-se sempre a consulta da respectiva Ficha de Segurança, antes da utilização do produto.